

# 「點鐵成金」真的那麼容易嗎？

## 高小組化學科第三名

台北市雙園國民小學

作　　者：鍾介文、陳怡君

指導教師：詹秀玉、陳宛玉

### 一、研究動機

一天，我們在圖書館看了一本中國少年兒童百科全書，裡面有一則實驗—如果把鐵釘放入硫酸銅溶液中，鐵釘就會變成金金亮亮的金釘。我們覺得非常神奇，“點鐵成金”竟然如此容易！我們這種年齡的小少女最愛金金亮亮的小東西了，所以就決定做實驗試試看。

### 二、研究目的

- (一)鐵泡在硫酸銅溶液裡，真的能變“金”嗎？
- (二)在什麼情況下，鐵最容易變成“金”？
- (三)手錶、項鍊、耳環、戒指等飾品都是金金亮亮的，難道和“點鐵成金”是同一回事？
- (四)想透過實驗學習科學研究的方法和知識。

### 三、文獻探討（資料來源請見P14）

經過多方搜集資料及與專業人士訪談，得到以下有關本研究的相關知識，要點如下：

- (一)把鐵泡入硫酸銅溶液中，鐵能把硫酸銅裡的銅替換出來，自己變成硫酸亞鐵。被頂替出來的銅附在釘子表面，鐵釘就變成金金亮亮的金釘。在化學上這叫置換反應。<sup>[2][3][4]</sup>
- (二)電解與電鍍是與電有關的化學現象，當電流通過電解槽時，帶正電的離子會向負極移動，帶負電的離子會向正極移動，使原本的化合物分解，此現象為電解；電鍍則是將某金屬藉電解還原後，鍍於負極的另一金屬表面上。常見的手錶、耳環、戒指等金金亮亮的飾品，是應用電鍍的原理做的。<sup>[5]</sup>
- (三)化學藥品硫酸銅，含有結晶水呈藍色，是無臭半透明的晶體顆粒。無水硫酸銅則為白色粉末狀。有毒性，實驗後應回收或妥善處理，不可直接倒入水溝。

[1]

(四)硫酸銅在水中的溶解量有一定的限度，大約100CC的水可以溶解25克。多餘的硫酸銅會沈澱下來，然後再怎麼攪拌也不會溶解，稱為飽和濃度，大約是百分之二十。[1]

(五)溶液濃度表示法：本實驗採用重量百分率濃度，即100g溶液中，所含溶質的克數。例如：100g的硫酸銅溶液中，含有硫酸銅20g，則此硫酸銅溶液的重量百分率濃度為20%。[10]

計算公式：

$$\text{重量百分率濃度} (\%) = \frac{\text{溶質重 ( g )}}{\text{溶質 + 溶劑}} \times 100 \%$$

(六)影響化學反應速率的因素：[10]

- 1.反應物的化學性質：如活性大小。
- 2.反應物的濃度：濃度越高反應越快，反之越慢。
- 3.溫度：溫度升高反應速率增加。通常溫度升高攝氏十度，速率約為原來兩倍。
- 4.接觸表面：接觸總表面積越大，反應速率越大。

(七)純鐵是銀白色的，純銅是紫色的，導電性很好，被廣泛用在電器工業上，有工業黃金之稱。黃銅是銅和鋅合金最像金子的顏色。[11]

(八)硫酸亞鐵在潮濕空氣中，容易被氧化為黃褐色硫酸鐵。[8]

(九)純銅的顏色是一種稍帶粉紅的顏色，因銅暴露在空氣中會慢慢氧化產生一層紅色的氧化銅。[7]

(十)兩千多年前中國人就知道點鐵成金的煉銅技術，現代工業提煉銅則用電解法。

[4]

從以上探討得知，原來“點鐵成金”是老祖先二千多年前採用的煉銅技術，一定有它的特殊原理及技術性。這正是我們要探討的重點所在。

## 四、研究設備器材

硫酸銅（純度98.5%）、燒杯、玻棒、鐵刀片、鐵釘、鐵環、鐵絲、量筒、碼錶、砝碼、溫度計、研磨劑、拋光機、計算機、鑷子、電爐、吹風機、天平等。

## 五、研究過程和方法

實驗一：鐵泡在硫酸銅溶液裡，真的能變“金”嗎？

### 步驟

- (一)把五金行買回來的螺絲釘、鐵環、鐵絲、鐵刀片、鐵釘分別備好。
- (二)調製重量百分率濃度20%的硫酸銅溶液2000cc，每60cc一杯，計15杯。
- (三)將螺絲釘、鐵環、鐵絲、鐵刀片、鐵釘，泡入硫酸銅溶液中，分別浸泡一分鐘、五分鐘、十分鐘後，觀察反應結果並記錄。

結果（詳見表一及附件：試片照片與試片樣本）

表一

| 樣本<br>記錄 |       | 螺絲釘                     | 鐵環                           | 鐵絲                   | 鐵刀片            | 鐵釘                 |
|----------|-------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 泡前外觀     |       | 銀灰色 表面光亮                |                              |                      | 鐵灰色 表面光亮       |                    |
| 置換反應觀察記錄 | 浸泡一分鐘 | 螺紋間冒小氣泡兼有黑色小碎片剝落。沈澱燒杯底。 | 表面一邊剝離成黑色小碎片一邊冒小氣泡。部份碎片沈澱杯底。 | 瞬間變白色繼變黑色，然後慢慢變成深咖啡色 | 瞬間變黑色後慢慢變成粉紅色。 | 瞬間變黑，再轉粉紅，最後變暗咖啡色。 |
|          | 五分鐘   |                         |                              |                      |                |                    |
|          | 十分鐘   | 沈澱更多                    | 沈澱更多                         | 銅一層層加厚               | 漸轉成赭紅，乾後又變咖啡色。 | 薄片銅剝落              |

### 結果

- (一)五種鐵製金屬泡後外觀都與泡前外觀截然不同，但都沒有變“金”。
- (二)鐵刀片、鐵釘、鐵絲的置換反應效果較佳，銅附著較厚，且不易剝落，但無金亮的效果。

### 討論

- (一)置換反應出來的銅，較能附著在鐵刀片、鐵釘及鐵絲上，推測可能和鐵的化學性質有關。
- (二)鐵刀片、鐵釘、鐵絲三者，又以鐵刀片效果最佳，應與鐵刀片與硫酸銅溶液的接觸表面積較大有關。

(三)浸泡時間到拿起鐵刀片時，發現殘餘在刀片上的硫酸銅溶液會繼續和鐵起反應，改變試片原有的顏色，故泡好的試片是否應沖洗？

(四)沒有金亮的效果可能是因鐵片表面有防鏽劑、灰塵等雜質附著。

根據以上討論，決定進行下一步實驗。

1. 選擇表面較大較平滑的鐵刀片進行以下實驗。
2. 抛光鐵刀片，讓表面光亮平滑。
3. 實驗時間到，拿起鐵刀片時，立即浸入清水筒中，沖掉殘餘在刀片上的硫酸銅溶液。

實驗二：鐵刀片拋光後與硫酸銅溶液反應，點鐵成金的效果是否更佳？

#### 步驟

(一)調濃度20%的硫酸銅溶液2000cc，每60cc一杯，準備20杯備用。

#### (二)拋光鐵刀片

1. 啓動拋光機，擠一些許拋光劑在拋光機轉盤上，用手指把刀片按在轉盤上研磨，直到刀片光亮潔淨止，共拋25支備用。
2. 將拋光過的刀片，依實驗設計的時間，依次置入硫酸銅溶液中反應後取出，馬上浸入預先備好的清水筒裡，攪拌三下，洗去殘餘在刀片上的硫酸銅溶液，拾起擺在觀察板上晾乾。

結果（請參見表二及附件：試片照片及試片樣本）

表二

| 浸泡時間 | 反應結果  | 浸泡時間  | 反應結果                             |
|------|---|-------|----------------------------------|
| 1 秒  | 隨秒數增加，銅附著從刀刃起，越來越多範圍也越來越大，厚度也越來越厚。<br>顏色從紅古銅色，咖啡綠到暗咖啡，越來越暗。 | 1 5 秒 | 明顯看見古銅色均勻附著在刀片上，只是銅表面被暗咖啡色不規則覆蓋。 |
| 2 秒  |   | 2 0 秒 |                                  |
| 3 秒  |   | 2 5 秒 |                                  |
| 4 秒  |   | 3 0 秒 |                                  |
| 5 秒  |   | 4 0 秒 |                                  |
| 6 秒  |   | 5 0 秒 | 暗咖啡很厚幾乎蓋住銅                       |
| 7 秒  | 暗咖啡底下有古銅色出現   | 1 分   | 銅若隱若現                            |
| 8 秒  | 同 上   | 5 分   | 暗咖啡太厚看不到銅                        |
| 9 秒  | 同 上   | 備 註   |                                  |
| 10 秒 | 同 上   |       |                                  |

## 結果

- 隨著浸泡時間的增加，銅在鐵刀片上的附著也越來越多，越來越厚。
- 附著在鐵刀片上的銅不久後被一層咖啡色的東西覆蓋。

## 討論

- 美麗的銅在試片晾乾後，比較慢乾的部份，卻形成一層暗咖啡色水漬，遮住光亮的銅，十分可惜。
- 拋光過的鐵刀片浸入硫酸銅溶液中，置換反應的結果，果然看到古銅色的銅，證明拋光是點鐵成金的首要關鍵。
- 反應過的試片是否應迅速乾燥，以除去銅表面暗咖啡的水漬？

實驗三：置換反應過的試片，加以沖洗且烘乾，點鐵成金的效果是否更佳？

## 步驟

- 調好濃度20%的硫酸銅溶液2000cc，每60cc一杯，準備20杯備用。
- 將拋光過的刀片，依實驗設計的時間，依次置入硫酸銅溶液中反應後取出，馬上浸入預先備好的清水筒裡，攪拌三下，洗去殘餘在刀上的硫酸銅溶液，拿起時以吹風機快速烘乾後，擺在觀察板上。

結果（請參見表三及附件：試片照片及試片樣本）

表三

| 浸泡時間 | 反應結果       | 浸泡時間     | 反應結果       |  |
|------|------------|----------|------------|--|
| 1秒   | 看不見銅附著     | 1分       | 古銅色增厚色澤轉暗  |  |
| 2秒   |            | 5分       | 變黑咖啡增厚片狀剝落 |  |
| 3秒   | 一點點暗紅紋路    | 10分      | 銅附著三層片狀剝落  |  |
| 4秒   | 塊狀暗咖啡色附著   | 20分      |            |  |
| 5秒   | 開始出現均勻的古銅色 | 50分      | 銅附著四層片狀剝落  |  |
| 6秒   | 金金亮亮的古銅色   | 60分      |            |  |
| 8秒   | 古銅色稍暗      | 備註       |            |  |
| 10秒  | 金金亮亮的古銅色   |          |            |  |
| 11秒  | 備註         |          |            |  |
| 15秒  |            | 金金亮亮的古銅色 |            |  |
| 25秒  |            |          |            |  |
| 40秒  |            |          |            |  |

## 結果

(一)發現5秒到40秒的試片金金亮亮的，點鐵成金終於成功了。

(二)置放時間越久銅在刀片上的附著越多，且有片狀剝落。

#### 討論

(一)沖洗、烘乾與拋光和浸泡時間的控制，均是點鐵成金成功的關鍵因素。

(二)操作拋光機若技術不夠，手指很容易被轉盤挫傷或被刀片割傷，必須請很有經驗的人示範操作，免得受傷。

(三)從文獻探討得知，濃度溫度也會影響置換反應，若保持以上已控變因不變，濃度和溫度又怎樣影響置換反應呢？

#### 實驗四：濃度會影響置換反應嗎？

#### 步驟

(一)調妥濃度5%、10%、15%、20%、25%的硫酸銅溶液各5杯備用。

(二)拋光鐵刀片15片備用。

(三)將鐵刀片分別置入以上四種濃度的硫酸銅溶液中，5秒、10秒、20秒後，取出烘乾觀察記錄反應結果。

結果（請詳見附件：表四試片照片及試片樣本）

表四

| 時<br>間<br>濃<br>度 | 結果        | 浸泡五秒鐘      | 浸泡十秒鐘     | 浸泡20秒鐘 |
|------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 5%               | 表面光亮，呈鐵灰色 | 表面光亮，呈銅原色  | 古銅色帶一點粉紅色 | 古銅色    |
| 10%              | 古銅色       | 古銅色        | 古銅色       | 古銅色    |
| 15%              | 漸漸加深      | 漸漸加深       | 漸漸加深      | 漸漸加深   |
| 20%              | 加深        | 加深         | 加深        | 加深     |
| 25%              | 古銅色帶一點粉紅色 | 深古銅色帶一點褚紅色 | 古銅色帶一點豬肝色 |        |

#### 結果

(一)浸泡時間一定，硫酸銅的濃度增加，反應越快；濃度一定，浸泡時間越久，銅附著越厚。

#### 討論

(一)從實驗三得知，拋光過的鐵刀片泡入硫酸銅溶液裡，在5秒以後，才可用肉眼觀察清楚分辨結果；在1分鐘之後，銅的附著很厚，色澤也變深，不易分

變異同，故本實驗選擇浸泡時間在5秒、10秒、20秒，置換反應效果最好的時段實驗。

(二)每個試片都有金光亮的效果，但濃度增加，浸泡時間一定，反應會越快；濃度一定，浸泡時間越久，銅附著越厚。

(三)濃度是影響置換反應的重要因素，溫度又怎樣影響置換反應呢？

### 實驗五：溫度會影響置換反應嗎？

#### 方法

(一)濃度20%，浸泡時間10秒下，硫酸銅溶液的溫度自室溫攝氏20度起，每升高10度，觀察反應結果並記錄。

(二)將濃度調至1%，僅浸泡1秒，觀察反應結果並記錄。

#### 步驟

(一)調妥濃度1%、20%的硫酸銅溶液各8杯備用。

(二)拋光鐵刀片16片備用。

(三)將20%硫酸銅溶液置於電爐上加熱至30度後拿起，置入鐵刀片，泡10秒取出烘乾。

(四)依次將硫酸銅溶液加熱至40度、50度、60度、70度、80度、90度、100度浸泡10秒，取出烘乾，觀察反應並記錄。

(五)用同法將濃度1%的硫酸銅溶液加熱到以上各溫度，將鐵刀片依次置入一秒，取出烘乾，觀察反應結果並記錄。

結果（請詳見附件：表五試片照片及試片樣本）

表五

| 溫 度   | 結果(浸泡10秒，濃度20%) | 溫 度   | 結果(浸泡1秒，濃度1%)              |
|-------|-----------------|-------|----------------------------|
| 30 度  | 不光亮，表面呈咖啡色      | 30 度  | 點狀淡灰色分佈                    |
| 40 度  | 不光亮，咖啡色加深       | 40 度  | 塊狀灰色                       |
| 50 度  | 咖啡色粉狀物掉落        | 50 度  | 灰色變多                       |
| 60 度  | 咖啡色粉狀物加厚掉落      | 60 度  | 鐵灰色均勻分佈                    |
| 70 度  | 深咖啡更厚面似絨布面      | 70 度  | 鐵灰色均勻分佈                    |
| 80 度  | 冒小氣泡咖啡色粉狀剝落     | 80 度  | 溶液開始滾 反應物一邊<br>附著又一邊剝落沈落杯底 |
| 90 度  | 溶液沸騰表面呈土黃剝落     | 90 度  |                            |
| 100 度 | 顏色不均片狀物剝落杯底     | 100 度 |                            |

#### 討論

(一)加溫後置換反應變快，反應物的顏色比沒加溫的黑。

- (二)加溫的效果除了30度的試片較近銅顏色外，其餘不是過黑就是太白。
- (三)在室溫下濃度20%的實驗裡，1到4秒都無法用肉眼觀察到規則性的反應結果，但在加溫後，即使只浸泡一秒，濃度只有1%，卻能清楚觀察到1到4秒之間的變化。可見，加溫會影響置換反應。

## 六、結論

根據以上研究，得到以下結論：

- (一)點鐵無法成金，“金”其實是“工業黃金”銅，不是黃金！
- (二)鐵泡進硫酸銅溶液裡的確能變成像金一樣的顏色，但要在以下條件下才能產生：

- 1.由實驗得知鐵的化學性質一定比銅活潑，鐵才能將硫酸銅溶液裡的銅置換出來。
- 2.鐵必須拋光，去除表面的防鏽劑和灰塵，使鐵與硫酸銅的接觸面大，銅的附著才會均勻光亮。
- 3.鐵從硫酸銅溶液中拿起時，必須立即清水沖洗，並馬上烘乾，銅的表面才不會有水漬。
- 4.在濃度20%，室溫攝氏20度時，浸泡時間在5到40秒之間的試片都能變成預期中的“金鐵片”。

- (三)除了以上條件外，濃度和溫度也會影響置換反應的結果

- 1.在同溫下，浸泡時間也相同時，濃度越高的試片反應越快，銅也附著的越厚，色澤就越接近暗棕色；濃度越低的試片反應越慢，銅也附著的越薄，色澤越接近暗灰色。
- 2.在同濃度下，浸泡時間相同，硫酸銅溶液的溫度加熱至三十度以上時，反應速度很快，但鐵片都沒有變成像金一樣，反而變成黑咖啡色。

- (四)置換反應的原理，與鍍金的手錶、項鍊、戒指的原理及電解銅的原理是兩回事。

## 七、其他（心得）

- (一)使用過的硫酸銅溶液有毒，必須用桶收集起來，自然蒸發回收再利用，不可直接倒入水槽流入水溝，會造成環境污染。
- (二)許多同學對“點鐵成金”的神奇，感到興趣，若能將本實驗編入國小自然課本，那麼我們在學置換反應、電解、電鍍等化學理論時，一定覺得更有興趣。

(三)沒有控溫箱，用電爐加溫問題很多，如要加溫至30度，拿起燒杯時溫度還繼續上升2~3度，要等溫度降至30度要等很久。

(四)經過這段時間的研究過程，最大的收穫是學會了如何應用定性定量分析的方法來進行科學研究。也體會到科學研究的成敗其實就在於是否做好定性定量分析。

## 八、參考資料

- 1.國小自然科學 教學指引 第十一冊 第七單元 硫酸銅的沈澱 國立編譯館
- 2.化學小百科 小博士教室化學篇 P. 66~P. 111 鐘文出版社
- 3.簡易實驗 姜宏哲・蘇賢錫教授著 小天才出版社
- 4.中國少年兒童百科全書 2 P. 72~P. 73 浙江教育 84. 6. 1 初版
- 5.電化學—原理與應用 第一、六章 田福助編著 總經銷新科技 85. 1 八版
- 6.幼獅少年百科全書 3 P. 272~P. 271 幼獅文化 72. 5. 初版
- 7.中華兒童百科全書 5 P. 1566~P. 1567 台省教育廳 73. 6. 三版
- 8.化學辭典 顧翼東 編 P. 656~P. 889 建宏 83. 初版
- 9.科學教授 P. 50~P. 63 故鄉出版社 70. 9. 初版
- 10.化學（上）王澄霞、陳朝棟編著 東大圖書公司印行 79. 8. 增訂三版
- 11.機械材料 機械材料編輯委員會編著 P. 347~P. 369 高立 82. 5 四版

## 評 語

本作品旨在探討在鐵器鍍銅（點鐵成金）過程，在此研究中作者相當有系統地探討會影響鐵器鍍銅的變因（如拋光，烘乾，浸泡時間，鍍液濃度及溫度），可見作者有相當嚴謹科學求真精神，此作品的研究成果可做為實驗教學相當好的參考資料及教學教材。