

中華民國第四十四屆中小學科學展覽會

作品說明書

高職組 化工、衛工及環工科

091104

國立竹南高級中學

指導老師姓名

廖晏生

作者姓名

陳雅萍

賴昱伶

一、摘要

日常生活中，隨處可見被拋棄的廢鋁罐，這些廢鋁罐若任其自然分解反應，約需一百年的時間才能完全分解，是一種不易被分解的廢棄物。

在這次實驗中，我們試著利用很簡單的方法來回收廢鋁罐，並探討不同環境因素（例如表面積大小、溫度高低）溶液的種類（例如酸、鹼）對明礬產率之影響及探討明礬可否有淨水之功能。結果發現影響明礬速率快慢及顆粒大小有：1.冰水浴溫度的高低 2.溶液是否達到飽和 3.放置時間的長短 4.加入晶種。尤其明礬結晶之冰水浴溫度在 -6°C 時，結晶析出量可高達 8.2605g ；硫酸濃度在 12M 時，鋁的回收率最好，為 85.51% 。另外我們也觀察得到的明礬晶體，發現它為透明多邊體型。

混凝劑試驗中我們發現 pH 值控制在 $4\sim 5$ 之間，會產生膠體顆粒，且明礬量只要加 100mg/l 於染料廢液中；它的處理量就非常驚人，另一個發現明礬對重金屬（硫酸銅、二鉻酸鉀及過錳酸鉀）是否有潔淨之功能，濃度分別降低原來的 7.683% 、 3.466% 及 6.470% ，其中我們做出來的硫酸銅溶液顏色有變淡，證明明礬對硫酸銅也是有淨化之功能。

二、研究動機

由於我在班上是擔任環保股長，而且學校很重視資源回收，每天看到資源回收站都有收不完的鋁罐；它們除了送去回收場處理，直接產生新的「再製鋁」製品，難道就沒有其他可回收的方法嗎？或許使用一些其他方法變成另一種可利用的物質，這個問題看似簡單，但仔細想一想實在也不容易；到底有什麼辦法在我們能力範圍內簡簡單單的將其分解，也可以把這些廢鋁罐變成有利的價值。

因為鋁罐若任其自然分解反應，約需一百年的時間才能完全分解，是一種不易被分解的廢棄物。於是就去收集了許多的相關資料，結果發現鋁可以利用簡單的化學方法變成明礬，且明礬功能有吸濕性、淨化水質、染料、食品加工等之功用；其實還有收斂之作用，可抑制夏天皮膚過度出汗而有臭味，當然也可以除去腳臭味，因此我決定要好好的研究一下。

三、研究目的

- (一) 瞭解回收廢棄物（鋁罐）製成具淨水功用的明礬。
- (二) 探討不同環境因素（表面積、溫度、濃度等）溶液的種類對明礬之影響。
- (三) 學習一些實驗技巧，練習抽器過濾、再結晶法加以分離純化及養晶技術。
- (四) 結晶操作中水冰浴之溫度對晶形及顆粒大小之影響。
- (五) 比較不同濃度混凝劑、控制 pH 對染料廢水之處理效果。
- (六) 明礬吸濕性與乾燥劑比較。

四、研究設備及器材

(一) 設備：

1. 減壓過濾裝置	1 組	2. 剪刀	1 把
3. 砂紙	數張	4. 燒杯 50ml	數個
4. 燒杯 100ml	5 個	6. 燒杯 250ml	2 個
7. 燒杯 1000ml	1 個	8. 吸量管	數個
9. 錶玻璃	數個	10. 安全吸球	1 個
11. 滴管	數支	12. 加熱器	1 臺
13. 竹筷子	4 枝	14. 線	30 公分
15. 電子天秤	1 臺	16. 撥棒	數支
16. 量瓶 1000ml	2 個	17. 量瓶 100ml	5 個
18. 濾紙	1 盒		

(二) 藥品：

1. 鋁片	Al	Aluminum flake
2. 明礬	$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	Aluminum potassium sulfate
3. 硫酸	H_2SO_4	Sulfuric acid
4. 酒精		C_2H_5OH Ethyl alcohol
5. 氫氧化鉀	KOH	Potassium hydroxide
6. 鹽酸	HCl	Hydrochloric acid
7. 乙醚	$C_2H_5OC_2H_5$	Ether
8. 丙酮	CH_3COCH_3	Acetone
9. 矽膠粒	Si	Silica gel
10. 氯化鈣	$CaCl_2$	Calcium chloride
11. 硫酸鎂	$MgSO_4$	Magnesium sulfate
12. 硫酸銅	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	Copper sulfate
13. 藍色染料(aq) No.3		(宏展儀器企業有限公司)

(三) 儀器

1. SP-20 光電比色計	2. pH 計 (任氏 6071 型)
3. 濁度計 (HACH -2001A 型)	4. UV (GBC cintra-10)

五、實驗過程

(一) 明礬結晶製作

1. 以砂紙磨去表面之顏料後，將鋁片剪成 0.5 cm×0.5 cm大小面積，秤取約 0.5g。
2. 把剪好，稱完的小鋁片放在 100ml 的燒杯中，加入不同濃度 KOH 溶液，放入抽氣櫃中緩緩加熱。
3. 加熱完全反應後，立即用抽氣過濾裝置來過濾此熱溶液。收取澄清濾液，捨棄殘留濾紙上的固體。
4. 將澄清濾液倒入另一個 100ml 燒杯中，以少量蒸餾水潤洗過濾瓶，併入濾液中。將燒杯置於冰水浴中，一邊攪拌，一邊將不同硫酸濃度緩慢加入此溶液中。
5. 此時燒杯於冰水浴中（燒杯要恰好蓋滿冰塊的水）約 20 分鐘後，使明礬結晶完全析出。
6. 利用抽氣過濾裝置收集產物，為純白色之明礬結晶顆粒。用玻棒將產物瓶鋪在白色瓷漏斗上，持續抽氣 10 分鐘。當產物乾燥後，移到錶玻璃上，稱重並計算產率。過濾前，錶玻璃應先稱重，才能得到明礬真正的重。）

(二) 明礬之再結晶製作

1. 在燒杯中加入適量的蒸餾水，並加熱使杯中明礬完全溶解，形成一杯過飽和溶液。
2. 將熱的明礬溶液，利用抽氣過濾裝置去除雜質，收取澄清濾液，捨棄殘留濾紙上的固體。
3. 將濾液倒入燒杯中靜置放冷，取一段縫紉線綁在玻璃管讓線尾垂入飽和溶液中，這樣線上的晶體有較自由空間生長，靜置一段時間以後，就會有許多美麗的結晶析出。

(三) 熔點的測定

1. 取約 5~7 公分長之毛細管 1 支，用本生燈加熱異端，使玻璃溶化而封閉，即成為所謂之熔點管。
2. 取少量明礬，置於乾淨之研鉢中研成細粉，倒入錶玻璃上。
4. 取一支毛細管，將開口一端插入粉堆中，取出後輕敲毛細管壁使粉末降落置熔封之一端，並以此毛細管由 80cm 長之玻璃管上端落至桌面數次使管內粉末緊密，重複

此動作幾次使管內裝入 3~5mm 高之粉末。

5. 將橡皮圈繫腹毛細管於溫度計上，調整毛細管底部貼於溫度計之水銀球附近；並放入泰爾管中之沙拉油，並注意橡皮圈不要浸入油內。
6. 以本生燈加熱泰爾管中之沙拉油，起初火焰可以稍強，使溫度迅速上昇，當達熔點下 20 度時，調整火焰，使微弱些約每分鐘上升 2 度，記下明礬開始熔化之溫度及全部熔化之溫度。
7. 以上兩個數值為此化合物之熔點範圍。

(四) 混凝沉降試驗

1. 秤水溶性藍色染料 0.02g 稀釋至 2 公升備用（相當於 10mg/l）也是這次實驗的染料廢水。並配置標準檢量線 2、4、6、8、10mg/l 於量瓶中。
2. 另秤取以乾燥的明礬試樣 5.56g 溶於 60ml 水中〔1ml 溶液約含 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ 50mg/l〕。
3. 將待測處理液 200ml 分別至於 3 個 250ml 燒杯中，分別在各燒杯中填加 0ml、2ml、4ml 明礬液（使其各含 0mg/l、100 mg/l、200mg/l）
4. 並以 3% H_2SO_4 或 NaOH 調整水樣之 pH，使其在 4~6 之間，以玻棒慢速攪拌（3~6rpm）4~5min 後，快速攪拌 3min 靜置 15~30min 使其膠體粒子沉降至底部。
5. 用 50ml 移液管吸取上部澄清液 50ml，再以分光光度計測試 a.透光率 b.吸收度；及使用濁度計測量濁度。
6. 底部之沉澱物以濾紙過濾，濾餅收集後棄置。

(五) 吸濕性試驗

1. 先將自製明礬、市售明礬、矽膠粒、氯化鈣及硫酸鎂放入烘箱乾燥一天，溫度控制在 80°C，此種程序可除去附在粒子表面之水分。
2. 將這五種乾燥劑裝入稱量瓶中，並稱約 9g（去掉稱量瓶蓋）。且每半天稱一次及觀察。

六、研究結果

實驗一 影響反應速率之因素

(一) 接觸面積對反應速率【表一】

鋁片面積 (cm ²)	0.25×0.25	0.5×0.5	1.0×1.0	2.0×2.0	3.0×3.0
溶解時間 (分)	32分53秒	37分24秒	44分24秒	52分55秒	69分28秒

(條件：鋁片稱取約 0.5g、1.6 M KOH、溫度 55°C)

(二) 溫度對反應速率【表二】

溫度 (°C)	18°C	25°C	35°C	45°C	55°C
溶解時間 (分)	140分11秒	138分34秒	70分54秒	47分36秒	37分24秒

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、重量約 0.5g、1.6 M KOH)

(三) 濃度對反應速率【表三】

KOH 濃度 (M)	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
溶解時間 (分)	154分00秒	67分50秒	60分14秒	37分24秒	32分26秒

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、鋁片重量約 0.5g、溫度 55°C)

實驗二 明礬結晶之影響

(一) 不同的酸液 (H₂SO₄) 濃度 (加酒精水溶液清洗產物)【表四】

硫酸濃度 (M)	3.0	6.0	9.0	12.0	18.0
鋁片重 (g)	0.5135	0.5026	0.5045	0.5048	0.5005
明礬重量 (g)	2.5883	5.7315	6.2665	7.5778	7.0775
明礬產率 (%)	29.41	65.13	71.21	86.11	80.43
鋁的回收率 (%)	28.71	64.96	70.75	85.51	80.55

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、1.6 M KOH、溫度 55°C 、反應時間 40 分、冰水浴 20 分)

(二) 不同的酸液 (H_2SO_4) 濃度 (不加酒精水溶液清洗產物) 【表五】

硫酸濃度 (M)	3.0	6.0	9.0	12.0	18.0
鋁片重 (g)	0.5028	0.5035	0.5072	0.5022	0.5009
明礬重量 (g)	2.1915	4.7903	5.6158	6.4495	6.1725
明礬產率 (%)	24.90	54.44	63.82	73.29	70.14
鋁的回收率 (%)	24.83	54.19	63.07	73.15	70.19

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、1.6 M KOH、溫度 55°C 、反應時間 40 分、冰水浴 20 分)

分析：1.不同硫酸濃度會影響明礬結晶量的多寡；而硫酸濃度在 12M 時，發現明礬產率為 7.5778g 且鋁的回收量高達 85.51%。

2.加酒精清洗產物，降低溶質的溶解度而使明礬析出，由【表四】【表五】得知，加酒精清洗產物，使明礬結晶量比未加酒精清洗產物高一些。




Fig.1 不同的硫酸濃度對明礬產率之影響




Fig.2 不同的硫酸濃度對鋁回收率之影響

(三) 不同溶劑清洗產物 (表六)

溶劑名稱 (10ml)	酒精	水+酒精	丙酮	水+丙酮	乙醚
鋁片重 (g)	0.5055	0.5048	0.4961	0.5030	0.5046
明礬重量 (g)	6.2225	7.5778	6.6375	6.8595	5.7915
明礬產率 (%)	70.71	86.11	75.43	77.95	65.81
鋁的回收率 (%)	70.12	85.51	76.21	77.68	65.38

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、1.6 M KOH、溫度 55°C 、反應時間 40 分、
12M H_2SO_4 、冰水浴 20 分)

(四) 不同的鹼液 (KOH) 濃度【表七】

氫氧化鉀 濃度 (M)	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
鋁片重 (g)	0.5076	0.5049	0.5012	0.4999	0.5050
明礬重量 (g)	0.4085	1.5035	6.1505	7.4565	7.2675
明礬產率 (%)	4.64	17.09	69.89	84.73	82.59
鋁的回收率 (%)	4.58	16.96	69.90	84.96	81.97

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、反應時間 40 分、12M
硫酸、冰水浴 20 分)

分析：氫氧化鉀濃度愈高，加速反應物溶解形成 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ 膠體，對後續加工
結晶的明礬析出量較多。




Fig.3 不同的 KOH 濃度對明礬產率之影響




Fig.4 不同的 KOH 濃度對鋁回收率之影響

(五) 不同冰水浴溫度【表八】

冰水浴溫度 (°C)	室溫	12	7	0	-6
鋁片重 (g)	0.4952	0.5011	0.5007	0.5012	0.5048
明礬重量 (g)	3.1675	4.7445	6.3975	7.1835	8.2605
明礬產率 (%)	35.99	53.91	72.70	81.63	93.87
鋁的回收率 (%)	36.44	53.93	72.78	81.64	93.21

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、1.6 M KOH 反應時間 40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分)

分析：冰水浴溫度不同時，會影響明礬結晶析出量；由表八得知，溫度低者明礬結晶之析出量較多，相對明礬產率與鋁的回收量也較多。

實驗三 明礬之熔點測定 (表九)

	文 獻 值	實 驗 值	再 結 晶
自製明礬	92°C	$76\sim 82^\circ\text{C}$	$92\sim 94^\circ\text{C}$
市售明礬	92°C	$90\sim 92^\circ\text{C}$	----

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、1.6 M KOH 反應時間 40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分)

分析：用再結晶方法處理可使明礬晶體去除雜質而提高純度，由表九得知，自製明礬經過再結晶方法，所測得熔點溫度與文獻值幾乎一樣。




Fig.5 不同的冰水浴溫度對明礬產率之影響




Fig6. 不同的冰水浴溫度對鋁回收之影響

實驗四 混凝沉降試驗

(一) 藍色染料(aq) No.3 (宏展儀器企業有限公司)

1. 自製明礬 (表十)

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	59.2	0.227	9.320	0.7	
加 100ppm Al ³⁺	94.4	0.025	1.040	3.1	
加 200ppm Al ³⁺	94.6	0.023	0.958	2.2	

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、重量約 0.5g、溫度 55°C、1.6M KOH 反應時間
40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 15min**、**pH 值控制 4~5**)

2. 自製明礬 (表十一)

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	61.4	0.212	8.705	0.8	
加 100ppm Al ³⁺	65.4	0.185	7.599	0.8	
加 200ppm Al ³⁺	66.2	0.179	7.353	0.75	

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、重量約 0.5g、溫度 55°C、1.6M KOH 反應時間
40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 2~4**)

3. 自製明礬 (表十二)

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	61.4	0.212	8.705	0.8	
加 100ppm Al ³⁺	95.2	0.022	0.917	3.8	
加 200ppm Al ³⁺	95.8	0.018	0.753	2.4	

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、1.6M KOH 反應時間
40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 4~5**)

4. 市售明礬 (表十三)

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	61.4	0.212	8.705	0.8	
加 100ppm Al^{3+}	94.4	0.025	1.040	2.1	
加 200ppm Al^{3+}	94.4	0.025	1.040	1.2	

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、1.6 M KOH 反應時間
40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 4~5**)

(二) 重金屬測試

1. 自製明礬 (表十四) 【 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 】

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	61.6	0.210	1000.00	1.95	
加 100ppm Al^{3+}	62.4	0.203	992.62	3.55	
加 200ppm Al^{3+}	62.0	0.188	923.17	2.80	

(條件：鋁片 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ 、重量約 0.5g、溫度 55°C 、1.6M KOH 反應時間
40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 4~5**)

2. 自製明礬 (表十五) 【 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 】

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	2.8	1.540	100.00	1.20	
加 100ppm Al^{3+}	3.2	1.500	97.93	1.80	

加 200ppm Al ³⁺	3.4	1.480	96.53	2.10	
------------------------------	-----	-------	-------	------	--

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、重量約 0.5g、溫度 55°C、1.6M KOH 反應時間 40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 4~5**)

3. 自製明礬 (表十六)【KMnO₄】

性質 水樣	透光率(%)	吸收度	濃度 (mg/l)	濁度 (NTU)	
處理前	36.8	0.434	10.00	0.50	
加 100ppm Al ³⁺	38.2	0.418	9.628	0.70	
加 200ppm Al ³⁺	39.2	0.406	9.353	0.60	

(條件：鋁片 0.5×0.5 cm²、重量約 0.5g、溫度 55°C、1.6M KOH 反應時間 40 分、12M 硫酸、冰水浴 20 分、**沉降時間 30min**、**pH 值控制 4~5**)

分析：綜合上面表十至表十三得知，自製明礬與市售明礬加入染料廢水中，濃度上有明顯的下降趨勢，證明明礬真的有淨化功能。其中 pH 值對混凝劑影響非常的大，由表十一、十二知道，化學混凝劑最佳 pH 值條件為 4~5。在重金屬廢水混凝試驗，由表十四到表十六中，我們發現重金屬用明礬當凝集劑之結果，濃度並沒有明顯降低。




Fig7. 混凝劑對染料廢水之影響




Fig8. 混凝劑對 pH 值之影響




Fig9. 混凝劑對硫酸銅之影響




Fig10. 混凝劑對二鉻酸鉀之影響




Fig11. 混凝劑對過錳酸鉀之影響

實驗五 吸濕性試驗 (表十四)

種類 時間	自製明礬	市售明礬	矽膠粒	氯化鈣	硫酸鎂
處理前重量	9.0314	9.0152	9.0156	9.0489	9.0531
1 天	0.7357	0.5170	0.9882	1.1587	0.3660
2 天	1.1759	0.8716	1.4208	1.6909	0.5939
3 天	1.5231	1.1525	1.7509	2.1400	0.7785
3.5 天	1.6986	1.2943	1.9014	2.3546	0.8778
4 天	1.8554	1.4280	2.0352	2.5575	0.9723
4.5 天	2.0142	1.5600	2.1563	2.7559	1.0679
5 天	2.1073	1.6645	2.2409	3.0329	1.1326
吸水容量 (g)	0.2333	0.1846	0.2486	0.3352	0.1251

(條件：烘乾一天且溫度設定在 80°C，所有乾燥劑之重量約 9g)

分析：根據表十三所示發現氯化鈣的吸水量最多，作用相對較快；經過五天我們發現自製明礬比市售明礬吸水量多，且硫酸鎂吸水容量較低。




Fig.12 乾燥劑吸水容量之比較

七、討 論

- (一) 由 Fig.1 可看出，若酸濃度過低，溶液變成白絨毛狀之氫氧化鋁 ($\text{Al}(\text{OH})_3$) 沉澱 (參考附件二圖三)，冰水浴後仍無法結晶或導致明礬結晶產率降低。原因可能是溶液未達到過飽和狀態，無法使明礬順利析出 (參考附件二圖五)。
- (二) 由表九數據得知，把粗明礬經過再結晶一次處理後，用熔點測定方法 (參考附件二圖八) 發現兩者純度差距頗大；且跟文獻值幾乎接近 92°C 。熔點測定的優點是量少，操作簡便。當純物質中如含有雜質，會使熔點降低，而且可決定該化合物的純度。若將明礬加適當的水並加熱溶解，讓明礬溶解成飽和溶液，並迅速趁熱過濾以除去不溶性雜質，使濾液慢慢冷卻，經過幾天後發現有晶體析出，我們從外觀發現自製明礬比較沒雜質且透明度高，是一個多邊體型之晶體；相反市售明礬整體透明度較低，霧濛濛的感覺，所以，再次證明晶體經過再結晶處理後，晶體純度大大提高 (參考附件二圖七)。
- (三) 這次實驗中由 Fig.1 可看出，有加酒精與未加酒精使明礬析出量有點差距，如在相同的條件 ($12\text{M H}_2\text{SO}_4$) 下明礬析出量與未加酒精相差 13% 明礬產率，所以在溶液加入另一種的溶劑對結晶量的析出影響甚大。加溶劑於明礬中，我們發現明礬晶體變的更閃亮且細小，並洗去多於之雜質。
- (四) 由 Fig.5 得知，結晶過程中加冰塊可以加快其結晶的速率，且結晶析出量達 8.2605 克，因冷卻可降低明礬的溶解度，溫度愈低且放置時間久一些，結晶產量也較多。
- (五) 本實驗所使用的混凝劑為明礬，pH 值控制在 4~5 之間，會產生膠體顆粒。在實驗觀察中，由表 10 和表 12 比較，15 分鐘和 30 分鐘的混凝效果以 30 分的效果最好，因為它的透光率較高，染料溶液濃度較低，因此染料顏色隨時間的增加，顏色也愈來愈淡；主要是在水質淨化時，利用加水分解產生白絨毛狀 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 膠體，它具有黏性和重量可用於吸附雜質沉於水底，而達到有淨化的功能。而經由 Fig.7 數據得知，處理過廢水與未處理過的廢水，在濃度上相差 10 倍，且水質也透明許多，且明礬量只要加 100mg/l 它的處理量就非常驚人；重要的是我們自己自製明礬比市售明礬都略勝一籌。再來 pH 對混凝有很大的影響，由 Fig.8 比較，pH 控制不一所得到的透光率差距非常之大，我們濃度以 200ppm 來比較，差了約 10 倍。因此實驗數據觀察而知，pH 控制在 4-5 之間是混凝效果最好的 (參考附件二圖九、圖十)。

本實驗我們也有測試明礬對重金屬硫酸銅、二鉻酸鉀及過錳酸鉀是否有潔淨的功能，我們發現重金屬廢水濃度降低不明顯；由表十四至表十六得知濃度分別降低原來的 7.683%、3.466%及 6.470%；其中硫酸銅廢水溶液加入明礬後，溶液之顏色有變淡；所以整體來說明礬對重金屬之淨化的功能不明顯。

- (六) 由 Fig.12 得知，經過五天測試吸濕性，這五種乾燥劑中，以氯化鈣的吸水容量為最大，作用快且表面也較膨鬆，再來矽膠粒與自製明礬吸水容量並不會相差太多，而硫酸鎂吸濕性較差，可能跟顆粒大小有關，因為吸濕過程中，我們放在稱量瓶內，沒有經過搖晃，所以一些顆粒較大者之孔隙度也相對較大，可進一步讓吸水容量增加；若氯化鈣和自製明礬的成本比較，自製明礬的價格較低廉，效果也不會太差。再和市售明礬來比較，自製明礬不但比較純，而且吸水容量也較好（參考附件二圖十一、圖十二）。

其實明礬也是可以當除臭劑來使用，因明礬之吸水容量也不差，所以可以把明礬放入鞋中阻止擾人的腳汗臭味。

八、結 論

- (一) 本實驗中我們仔細觀察結果，認為影響明礬結晶速率快慢及產量有四點：1.冰水浴溫度高低 2.溶液是否達到過飽和溶液 3.放置時間之長短 4.加入晶種。
- (二) 再結晶的功能可提高產品之品質及去除雜質而純化。
- (三) 把明礬晶體溶液放置 3~5 天，發現明礬結晶為透明的多邊體型。
- (四) 硫酸之濃度在 12M 時，明礬之結晶產率為 85.51%
- (五) 影響乾燥劑吸濕容量之因素有，乾燥劑用量、乾燥劑顆粒大小、乾燥劑與液體、氣體接觸時間等。
- (六) 淨化功能之影響有：1.混凝劑性質 2.廢水水質 3.pH 值 4.水溫 5.攪拌 6.時間長短等，實驗中我們發現 pH 控制在 4~5 之間混凝效果是最好的，所以 pH 值影響最大。
- (七) 明礬對重金屬淨化之功能較不明顯，但對於硫酸銅還算有淨化功能。

九、參考資料及其他

1. 北京大學化學系有機化學教研室，校閱者：楊美惠，有機化學實驗，第一版三刷，藝軒圖書出版社，p.25~p.30、p.41~p.48、p.78~p.83，民 89。
2. 張添晉等 7 人，環境工程概論，中華民國環境工程學會印行，p.46~p.58、p.113~p.118，民 83。
3. 吳宗榮、蔡基湧，水及廢水分析，第七版，復文書局，p.6~p.17、p.26~p.31、p.194~p.200，民 76。
4. 吳春雄等四人，有機化學實驗，第一版，全華科技圖書股份有限公司，p.16~p.19、p.50~p.51，民 87。
5. 林福助，有機化學實驗，第一版，復文書局，p.38~p.39，民 90。
6. 林孫基、謝德榮，合成化學實驗、二版二刷，全威圖書有限公司，p.119~p.127 民 87。
7. 高職化學工程污染防治教育課程教材 81 頁

評語

091104 高職組化工、衛工及環工科 最佳(鄉土)教材獎

鋁寶寶的天堂

1. 本作品主要探討將廢鋁罐製作明礬，並將之應用於廢水淨化，主題與環境化學教材相吻合。
2. 實驗內容豐富。
3. 在廢水混凝實驗PH值僅控制在2-5間，宜將之擴散至PH=8較能比較PH的影響。
4. 在吸濕實驗，作者認為吸濕性與顆粒大小有關，惟證據力稍嫌不足，有待進一步釐清。